

Karta Techniczna

## Spectral UNDER 345

Dwuskładnikowy podkład reaktywny







Spectral UNDER 345  
Spectral H 6915


### PRODUKTY POWIĄZANE

Podkład reaktywny  
Utwardzacz

### WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo dobra ochrona antykorozyjna
  - Znakomita przyczepność
    - Wysoka wydajność
    - Szybka aplikacja

PODŁOŻA			
Stal	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P120 + P240.		
Aluminium	Odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną, odtłuścić.		
Stal ocynkowana	Odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną, odtłuścić.		
PROPORCJE MIESZANIA			
	UNDER 345 H 6915	Objęściowo	Wagowo
		1	100
		1	80
LEPKOŚĆ			
	DIN 4/20°C	18 ÷ 20 s	
ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH			
VOC II/B/c limit*			780 g/l
VOC rzeczywiste			780 g/l
* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE			
WARUNKI APLIKACJI			
Zaleca się aplikację podkładu w temperaturze wyższej niż 15°C i wilgotności nie większej niż 80%.			
APLIKACJA			
	Pistolet konwencjonalny zasilany grawitacyjnie	Dysza	Ciśnienie
		1.2 ÷ 1.5mm	Uwzględnić wskazówki producenta sprzętu
	Liczba warstw	1 ÷ 2	
	Grubość pojedynczej suchej warstwy	5 ÷ 10 µm	
	Wydajność mieszanki gotowej do użycia dla grubości suchej powłoki w podanym zakresie	7.0 m <sup>2</sup> /l przy 15 µm	
	Trwałość mieszanki w 20°C	2 dni	
	Odparowanie między warstwami	3 ÷ 5 min	
Na UNDER 345 nie można nakładać bezpośrednio szpachłówki poliestrowej ani podkładu epoksydowego.			

<b>CZASY SCHNIĘCIA</b>	
	7 min./20°C
<b>CZYSZCZENIE SPRZĘTU</b>	
Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych Spectral SOLV 855 lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych	
<b>WARUNKI PRZECHOWYWANIA</b>	
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.	
<b>TERMINY PRZYDATNOŚCI</b>	
Spectral UNDER 345	24 miesiące/20°C
Spectral H 6915	24 miesiące/20°C
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>	
Patrz Karta Charakterystyki	
<b>INNE INFORMACJE</b>	
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.	

**Spectral UNDER 345****WAGOWE ILOŚCI SKŁADNIKÓW:**

**UWAGA!** Dla uzyskania podkładu o odpowiednich parametrach bardzo ważne jest dokładne dozowanie poszczególnych składników.

Ilość mieszanki	Spectral UNDER 345	Spectral H 6915
0.10 l	53 g	45 g
0.20 l	107 g	89 g
0.30 l	160 g	134 g
0.40 l	213 g	178 g
0.50 l	267 g	223 g
0.75 l	400 g	334 g
1.00 l	533 g	445 g
2.00 l	1066 g	890 g